

SCHEMA TECNICA

DECO – DECO 2 FORMULATO RESINOSO PIGMENTATO TIXOTROPICO

- Composizione** Formulato monocomponente a base di resine sintetiche copolimere modificate, esente da solventi additivate caricate con microfibre e miscele quarzifero/silicee dosate in opportuna curva granulometrica, idoneo per ripristini anche su superfici verticali ed incollaggi con buona resistenza meccanica.
- Campi di Impiego** Prodotto estremamente versatile nel settore della decorazione d'interni che unisce elevata qualità, ottima durata e buona elasticità. Risponde alle esigenze di creatività permettendo la realizzazione di effetti spatolati nuvolati, sia opachi che lucidi. Permette anche di effettuare stuccature in genere su calcestruzzo, cemento, marmo, pietra, ecc.

SPECIFICHE TECNICHE	RISULTATI ottenuti miscelando BASE + REAGENTE	METODO DI ANALISI
Rapporto di catalisi (*)	Monocomponente	13 IST 21
Peso Specifico (**)	1,60 - 1,65 gr/cm ³ a 20 ± 2°C, in funzione della tinta.	ASTM D 1475
Residuo Secco (**)	95 ± 2 % Test interno	ASTM D 2369
Viscosità a 25±2°C (**)	Tixotropico.	ASTM D 2196
Diluizione (*)	pronto all'uso	13 IST 21
Essicaz. e Indurimento (*)	dopo 4 ore a 20 ± 2°C ed con 50 ± 10% di U.R., indurimento dopo 4 - 6 ore in relazione alle condizioni ambientali, in presenza di supporti umidi o con umidità in contropinta è possibile la formazione di vescicature e/o bolle.	13 IST 04
Ricopertura (**)	dopo 20 - 24 ore in funzione della temperatura ambientale; entro e non oltre le 48 ore. Compatibilità e sovraverniciabilità, consultare Ufficio Tecnico.	13 IST 04
Consumo e Resa (*)	3 - 4 Kg/mq. Nella versione "GROSSO" (DECO 2) e 0,5 kg/mq. Nella Versione "FINO" (DECO)	13 IST 03
Aspetto Film (*)	opaco	/
Numero degli Strati	uno o più strati in funzione dello spessore richiesto	/
Lavaggio Attrezzi	con diluente nitro	/
Conservazione a Magazzino	mesi 6 nella confezione originale ben chiusa in ambienti aerati e asciutti possibilmente a temperatura ambiente non inferiore di + 10°C.	/

(*) Test eseguiti secondo le modalità riportate nel piano interno di controllo, provini non a film. RIF. ISO 604 (altospessore). (**) Valori Tipici

Dati Tecnici Dopo 7 giorni a 25 ± 2°C
Il prodotto non è autoportante UNI10966, ma condizionato dal supporto, provini non a film ISO 604 (altospessore).

Adesione CIs (MPa) ASTM D 4541	> 1.5	Allungamento a Rottura (%)	< 5.0
---------------------------------------	-------	-----------------------------------	-------

Preparazione Superfici Sabbatura, idrosabbatura, abrasione meccanica o manuale, opportuna depolveratura eliminare parti incoerenti, applicazione primer stukcolor come promotore di adesione.

Applicazione In funzione della tipologia di intervento; non è consigliabile effettuare anche con la versione GROSSO spessori superiori a 2-3 mm in un'unica applicazione in quanto esiste la possibilità che si generino delle fessure, è invece auspicabile prevenire più rasature.

Confezioni e Tinte Contenitori in plastica e tonalità neutra (pigmentabile con paste coloranti all'acqua). ΔE Cielab <5,0 non vincolante.

Norme da osservare I prodotti suindicati risultano a basso impatto ambientale e consentono di abbattere l'inquinamento da solventi migliorando qualità, sicurezza ed igiene dell'utilizzatore. Si consiglia la scrupolosa osservanza delle norme igieniche in uso per la manipolazione delle resine (Circ. Min. Lav. 46/1979 e 61/1989). Per info ns. scheda di sicurezza.

Le indicazioni contenute nella scheda tecnica sono quanto di più aggiornato a ns. disposizione sulle quali ci riserviamo ogni opportuna modifica; tali informazioni devono tuttavia essere considerate senza alcun valore vincolante e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Dato che l'impiego del prodotto ha luogo anche al di fuori del ns. controllo le responsabilità per l'errata utilizzazione dello stesso ricadono esclusivamente sull'utilizzatore e quindi non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano inoltre il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge, peraltro il cliente è tenuto a verificare che i valori riportati nella scheda tecnica siano validi anche per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/o sostituiti da edizioni successive. La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

552 Emiss. Nr. 1 Rev. del 01/01/2008